

产品简介

氯化橡胶漆4369是一款以高性能氯化橡胶为基料的油漆，属于物理干燥型产品，其漆膜具有优异的防腐性和耐水性、耐矿物油、脂肪族溶剂和多种化学品的溅污。

推荐使用

可自作底漆或中间漆和面漆，用于中等和严重腐蚀环境下的钢结构表面，也常用于长期水浸泡环境如船舶水线、水下船壳、码头钢结构、水工钢闸门等。

产品信息	
体积固体份	48±2%
推荐膜厚	干膜：70μm/道
理论用量 (70μm)	5m ² /kg或6.8m ² /L
比重	1.38kg/L
闪点	31°C
完全固化	7d
VOC含量	464g/L

涂装方式	
施工方式	无气喷涂/有气喷涂/刷涂/辊涂
稀释剂	101稀释剂
稀释量	0-5%(以油漆重量计，实际加入量根据现场施工方式可进行调节)
喷嘴口径	0.43-0.48mm (无气喷涂)
喷出压力	10-20Mpa (无气喷涂)

施工条件

- 前道漆应完全干燥。除尽漆膜上所有的油污和杂物。
- 底材温度须高于露点以上3°C，环境相对湿度低于85%。
- 推荐在-10°C以上施工，施工表面必须清洁干燥。
- 施工以及干燥过程当中建议提供强力通风。
- 温度较高时可适当添加稀释剂以避免干喷。

干燥时间	温度	5°C	10°C	20°C	30°C
	表干		6h	4h	2h

重涂间隔》

重涂间隔				
温度	5°C	10°C	20°C	30°C
最短	6h	4h	2h	1h
最长	无限制			

漆膜厚度》

可根据使用目的和区域使用非推荐漆膜厚度，这将改变涂布率并影响干燥时间和重涂间隔，建议涂装1-2道，干膜厚度70-140 μm 。

包装规格	重量/kg	重量/kg (K)	体积/L
	25.0	25.0	18.0

注：重量包装中标注 (K) 为现行包装

保质期》

12个月 (25°C阴凉干燥室内储存)

安全措施》

参见本公司产品安全技术说明书 (简称MSDS)

声明：以上本产品的资料及数据是根据我们的试验和实际使用中的经验而积累的，可作为施工指南。对于在我们不了解的情况下进行的施工，我们只保证油漆本身的质量，其它方面的问题恕不负责。对本说明书，我们将根据产品的不断改进有权进行修改。